



Produktionssted **IBF Ikast**
Udtagningssted **Lagerstak Skalmelvej Sunds**
Udlægningssted **Byggemodning Skalmelvej Sunds, 7400 Herning**
Kunde **Sunds Entreprenør**
Produktbetegnelse **0/40 Kn Beton** Vare nr.


Prøve mrk.
Lab nr. **2024739**
Udtaget d. **12.06.2024**
Modtaget d. **12.06.2024**
Entr./Sags nr. **22006-08**

Materialeanalyse

SE-værdi v. 23 °C % Vandindhold < 16mm **16,3** % Vandindhold total %
Humus Lysere Mørkere End standardfarve
Knusningsgrad

Sigteanalyse.

Sigte mm	Gennemf. %
125	
90	
63	
45	100
31,5	92
25	
22,4	
16	67
11,2	60
8	53
5,6	45
4	40
2	32
1	25
,5	17
,25	8
,125	4
,063	3,0



Metodereferencer:

Prøveddeling DS/EN 932-2:2000
Sigteanalyse DS/EN 933-1:2004
Sandækvivalent DS/EN 933-8:2001
Vandindhold DS/EN 1097-5:
Knusningsgrad DS/EN 933-5:

Bjergartsfordeling: DS 405-1
Beton 99,10%
Tegl 0,27
Asfalt
Andet ikke skadelig 0,63%
Andet skadelig

Herning den 12.06.2024
Med venlig hilsen

Bemærkninger:

**Ud for analyser der er lavet på prøven overholder - materialet kvalitet A.
Sigteanalysen overholder kravet til kvalitet A for Kn Beton.**